

KARTA TECHNICZNA

Eurovent **MAUER LDPE**

Elastyczna folia do izolacji poziomej, przeznaczona do zabezpieczania murów i ścian przed kapilarnym podciąganiem wilgoci z gruntu. Produkt stosowany jest jako trwała bariera przeciwwilgociowa w strefie fundamentów, przyziemia oraz pod pierwszą warstwą muru, zarówno w budownictwie mieszkaniowym, jak i obiektach użytkowych. Wykonana z polietylenu o niskiej gęstości (LDPE) charakteryzuje się wysoką elastycznością, odpornością na wilgoć oraz stabilnością parametrów w czasie eksploatacji.

PARAMETR	JEDNOSTKA	WARTOŚĆ
Skład materiału		Polietylenu o niskiej gęstości (LDPE)
Grubość z tłoczeniem	[mm]	0,3 ±10%
Reakcja na ogień	[Klasa]	F
Odporność na niską temperaturę	[°C]	-25
Wodoszczelność po sztucznym starzeniu		Spełnia wymagania
Trwałość po działaniu alkaliów		Spełnia wymagania
Wodoszczelność		Spełnia wymagania
Odporność na uderzenia	[mm]	NPD
Substancje niebezpieczne		NPD
Rozmiary rolek	[mm]	250, 300, 365, 400, 500 x 50 mb



KARTA TECHNICZNA

Eurovent **MAUER LDPE**

Zastosowanie: Izolacja pozioma fundamentów MAUER LDPE znajduje zastosowanie do wykonywania izolacji wodochronnej zabezpieczającej budynki podpiwniczone i niepodpiwniczone przed wilgocią kapilarną. Przeznaczona do tworzenia grubej i trwałej hydroizolacji budynków jako izolacja pozioma ław fundamentowych pod ściany nośne budynków, pod mury i ścianki działowe jako alternatywa dla papy. Łączona metodą klejenia oraz za pomocą taśmy.

Izolacja pozioma fundamentów MAUER LDPE jest wrażliwa na działanie promieni słonecznych UV, które mogą obniżyć jej właściwości użytkowe i doprowadzić do degradacji materiału. Z związku z powyższym zaleca się nie ekspozycja materiału na bezpośrednie i pośrednie działanie promieni UV oraz natychmiastowe jego zakrycie po wykonaniu montażu.

Zasady bezpieczeństwa: Produkt nie jest przeznaczony do spożywania, unikać kontaktu z oczami, w przypadku wystąpienia podrażnień skóry skonsultować się z lekarzem.

Przechowywanie / transport: Produkt należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach w temperaturze 10°C - 23°C bez dostępu do światła. Produkt pod dużym ciężarem może ulec odkształceniu i deformacji. Dlatego też, zaleca się nie piętrować wyrobu z innymi ciężkimi produktami (zarówno w transporcie jak i składowaniu). Produkt należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczoną przed uszkodzeniem. W czasie transportu należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa przewozowego. Produkt należy chronić przed działaniem środków chemicznych, które mogłyby obniżyć jego parametry techniczne lub trwale go uszkodzić.

Produkt objęty jest gwarancją pod warunkiem bezwzględnego przestrzegania wytycznych zawartych w karcie technicznej. Producent zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku nie stosowania się do przedstawionych wytycznych.

Zawarte informacje, zalecenia i wskazówki zostały udzielone na podstawie najlepszej naszej wiedzy, badań, doświadczeń i w dobrej wierze. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub błędnego użycia naszych produktów. Każdy z użytkowników tego materiału upewni się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego.

Informacje o produkcie znajdują się na stronie internetowej: www.eurovent24.com

Data aktualizacji: 25/08/2026